



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Carfil Litaspen 3



Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Matière première | Peuplier |
| Apparence | Copeaux de bois fines |
| Granulométrie moyenne | 2,5 - 3,5 mm |
| Masse volumique | 140 - 210 g/L |
| Empoussièrement (< 200µ) | < 0,1 % |
| Humidité | 6 % |
| Capacité absorption* | Moyenne 295 % |
| Absorptivité** | 40 sec |
| Valeur du pH | 7,3 |
| Conditionnement: | |
| Standard | <ul style="list-style-type: none"> - Sac en polypropylène autoclavable de 10 kg - Identification du sac: étiquette avec le numéro de lot et la date de production - 39 sacs/palette d'Europe en plastic - Durée de conservation: 36 mois après la date de production |
| Big Bags | <ul style="list-style-type: none"> - Big Bags de 200 kg - 2 Big Bags par palette |
| Irradiation 10 kGy | <ul style="list-style-type: none"> - Sac double emballage soudé de 10 kg - 36 sacs/palette d'Europe en plastic |

*100 ml beaker glass, filling up to 15 ml + 10 ml water

** (output weight sieve mass) / mass*100 = water binding capacity



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be