



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Carfil Litaspen 6



### Caractéristiques

Matière première	Peuplier
Apparence	Copeaux de bois grossiers
Granulométrie moyenne	4,0 - 5,0 mm
Masse volumique	130 - 190 g/L
Empoussièrément (< 200µ)	< 0,1 %
Humidité	8 %
Capacité absorption*	Moyenne 230 %
Absorptivité**	50 sec
Valeur du pH	7,5
<b>Conditionnement:</b>	
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sac autoclavable de 10 kg</li> <li>- Identification du sac: étiquette avec le numéro de lot et la date de production</li> <li>- 39 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic</li> <li>- Durée de conservation: 36 mois après la date de production</li> </ul>
Irradiation 10 kGy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sac double emballage soudé de 10 kg</li> <li>- 36 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic</li> </ul>

\*100 ml beaker glass, filling up to 15 ml + 10 ml water

\*\* (output weight sieve mass) / mass\*100 = water binding capacity



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)